HOSHINE

股票代码：603260.SH

沉淀二氧化硅

性能及用途：轮胎中用于部分代替炭黑，增加回弹性，降低成本，降低滚动阻力；动物饲料、医药中做载体，运动鞋底做补强剂，填充剂，[illegible]等，沉淀白炭黑

[illegible]

产品标准：HG/T 3061-2009

[illegible]

填充剂等。

[illegible]

沸点/范围：＞100℃

密度(25℃)：2.6g/cm^3

水溶性（g/l）：不溶于水

包装及贮运：

覆膜编织袋包装，细粉 15kg/袋，粗粉 20kg/[illegible]

[illegible]

存在干燥、通风、防潮的仓库中，严防破包迸[illegible]

成污染。不得与可使产品变质或使包装袋损坏[illegible]

返回包内。

技术指标：

项目	指标
比表面积/（m^2/g）	HS-145 130-150
SiO_2/% ≥	90
45μm筛余物/% ≤	0.5
加热减量/%	4.0-8.0
灼烧减量/% ≤	7.0
悬浮液 pH 值	5.0-8.0
总铜含量/（mg/kg ）≤	10
总锰含量/（mg/kg） ≤	40
总铁含量/（mg/kg） ≤	500
吸油值/ （cm^3/g ）	2.0-3.5

备注：除以上规格外，特殊规格，由供需双方协商确定。

[illegible]